



Baumit MPI 25

Sausas kalkių-cemento tinkas



Privalumai

- Tinka visiems mineraliniams paviršiams
- Pakanka vieno sluoksnio
- Vidaus darbams ir itin drėgnoms patalpoms

Produktas

Baumit MPI 25 yra gamykloje paruoštas kalkinis cementinis mišinys mašiniam tinkavimui, tik vidaus darbams.

Sudėtis

Statybinės kalkės, cementas, tinkavimo smėlis, perlitas, cheminiai priedai.

Paskirtis

Padengimas mašininio būdu, vėliau užtrinant. Tinka visoms patalpoms, įskaitant drėgnas darbo patalpas, patalpas su apšildomomis sienomis.

Techniniai duomenys

Produktas	
Degumas:	A1
Maks. sluoksnio storis:	25 mm
Vandens garų laidumo koeficientas μ :	apie 15

Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jopaviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jonegali būti silpnai besilaikančių dalelių.

Naudojimas

■ Degtos plytos:

Rekomenduojamas tinkavimas dviem sluoksniais.

■ Betoniniai ir keramzitbetoniniai blokeliai, cementiniai blokeliai suintegruota termoizoliacija:

Išankstinis paviršiaus parengimas nebūtinas.

■ Medžio skiedrų-cemento (skiedracementinės) plokštės, vienasluoksnės ir daugiasluoksnės garso izoliacinės plytos:

Sienos: Baumit VorSpritzer; Džiūvimo laikas: 14 parų

■ Glaistymas ant dažų dangų

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, be druskų apnašų. Dažai turi būti tvirtai sukibę su pagrindu, jie negali kalkėti. Nesukibusias daleles pašalinti. Kruopščiai nuvalyti pagrindą.

■ Glaistymas ant tinko

Kruopščiai nuvalyti aukšto slėgio vandens srove, ertmes užpildyti. Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, be druskų apnašų.

■ Glaistymas ant betono

Kruopščiai nuvalyti aukšto slėgio vandens srove, naudojant valomąsias priemones.

■ Cementinės plytos su medienos drožlių apdaila ir integruota termoizoliacija:

Baumit VorSpritzer – tik po plytelėmis drėgnose patalpose. Džiūvimo laikas: 14 parų

■ Tuščiavidurės plytos:

Paviršių kruopščiai sudrėkinti. Baumit VorSpritzer Džiūvimo laikas: 3 paros.

■ Betonas:

Baumit VorSpritzer Džiūvimo laikas: 3 paros

Tinkavimui galima naudoti įvairias tinkavimo mašinas (PFT G4, arba kitas analogiškas mašinas). Tinkavimo palengvinimui bei briaunų ir kampų apsaugai išanksto montuojami nerūdijantys uždėtiniai profiliai. Vonių kambariuose ir plotuose, kurie vėliau bus apklijuoti plytelėmis, reikia dėti nerūdijančias lentjuostas „majakus“. Paprastai MPI 25 sluoksnis užpurškiamas tinko mašina dviem sluoksniais „vikšro“ forma, išlyginamas H-pavidalo gremžtuku ir po sukibimo užtrinamas tinkama trintuve.

Bendroji informacija ir patarimai

■ Oro temperatūra darbo ir rišimosi metu turi būti virš +5°C ir ne daugiau kaip +25°C.

■ Šviežių tinką drėkinti 2 paros. Nutinkuotų paviršių įkaitimas neleistinas! Kai naudojami šildymo prietaisai, ypač dujiniai, turi būti užtikrinta karbonizacija.

■ Paviršiaus armavimas negali užkirsti kelio įtrūkimų susidarymui, tačiau gali sumažinti jų atsiradimo riziką. Montažinius griovelius būtina užtaisyti tinkamu kalkių-cemento skiediniu. Įmontuojant ir uždedant kitus sieninius elementus arba dengiant didelius plotus būtina padaryti įkirtimą mentele iki pat tinko pagrindo.

■ Paviršiai, ant kurių bus klijuojamos apdailos plytelės, neužtrinami. Būtina atsižvelgti į ÖNORM B 2207 reikalavimus. Prieš dedant kitą tinko sluoksnį, leisti tinkui išdžiūti (1 cm storio tinko sluoksniui -10 dienų džiovinimo laikas).

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.